Dryflex® AM 75A203B

Fabricante	ELASTO	**Categoría**	SEBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Hemos diseñado una gama de materiales específicamente para abordar los requisitos de las alfombrillas automotrices - la gama Dryflex AM. Estos materiales combinan el rendimiento de los cauchos termoestables con la procesabilidad de los plásticos. Las aplicaciones para los materiales Dryflex AM incluyen alfombrillas de piso, revestimientos de maletero, alfombrillas de monedas, alfombrillas de fascia y molduras. Para las alfombrillas de piso automotrices, el material debe tener alta resistencia a los arañazos y la abrasión. También es crítico que el material sea antideslizante, incluso cuando está mojado. La estructura del material de los compuestos Dryflex AM produce el acabado superficial y la alta fricción requeridos. La gama incluye grados de alto flujo diseñados para moldes complejos con una gran área de superficie, como los revestimientos de maletero. Los materiales Dryflex AM tienen bajo olor y niebla. No requieren vulcanización y son 100% reciclables durante la producción. Esto significa que se utiliza menos energía y la producción es más rápida y rentable.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Ciclo de Moldeo Rápido Buena resistencia a la abrasión	- - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Buena resistencia química Buena colorabilidad Buena Procesabilidad Buena Resistencia a la Intemperie Bajo a ningún empañamiento Bajo a ningún olor Material reciclable Resistente a los arañazos	- - - - - - -	- - - - - -
Usos	Aplicaciones automotrices	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.09 g/cm³	-	ISO 2781
Dureza Shore	75	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Abrasión	150 mm³	-	DIN 53516
Esfuerzo a la tracción	9.00 MPa	1305.34 psi	ISO 37
Resistencia al desgarro	36 kN/m	-	ISO 34-1

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de servicio	-50 to 125 °C	-58.0 - 257.0 °F	-

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Inflamabilidad	1.90 cm	-	FMVSS 302
Niebla		-	ISO 6452
	g	-	-
	g	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.