Dryflex® T709

Fabricante	ELASTO	**Categoría**	SEBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Dryflex T709: Tipo de Material de Elastómero Termoplástico: TPS-SEBS Dureza 70 Shore A (4mm) Rango de Temperatura de Servicio: -50 -- +100 °C (material sin tensión) Color: Transparente, pero puede estar disponible en cualquier color. Presentación: Gránulos de flujo libre que pueden ser procesados sin secado previo, cuando se almacenan en condiciones normales. Resistencia a la intemperie: Excelente Resistencia Química: Buena (excluyendo disolventes orgánicos, aceites aromáticos y vegetales) Reciclabilidad: 100% reciclable

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia química Buena colorabilidad Buena Procesabilidad Buena Resistencia a la Intemperie Material reciclable	- - - - -	- - - - -
Apariencia	Transparente	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.890 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Durometro	70	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	3.00 MPa 4.80 MPa	- 435.11 psi 696.18 psi	ASTM D638 - -
Resistencia a la tracción	8.00 MPa	1160.3 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	600 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	42.0 kN/m	-	ASTM D624

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de servicio	-50 to 100 °C	-58.0 - 212.0 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura trasera	140 to 200 °C	284.0 - 392.0 °F	-
Temperatura media	140 to 200 °C	284.0 - 392.0 °F	-
Temperatura frontal	140 to 200 °C	284.0 - 392.0 °F	-
Temperatura del molde	20.0 to 50.0 °C	68.0 - 122.0 °F	-
Temperatura Zona 1 del cilindro	110 to 170 °C	230.0 - 338.0 °F	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	110 to 170 °C	230.0 - 338.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	110 to 170 °C	230.0 - 338.0 °F	-
Temperatura Zona 4 del cilindro	110 to 170 °C	230.0 - 338.0 °F	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	110 to 170 °C	230.0 - 338.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.