Dryflex® 4068

Fabricante	ELASTO	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Debido a su procesamiento eficiente, alto rendimiento y reciclabilidad, los elastómeros termoplásticos (TPE) Dryflex han avanzado significativamente hasta demostrar ser un sustituto de calidad del caucho vulcanizado en aplicaciones de sellado de ventanas y puertas. Las posibilidades de color y coextrusión han ampliado aún más las posibilidades de diseño para juntas y sellos fabricados con TPE. Nuevas tecnologías como los TPE espumables Dryflex XP y los grados con mayor resistencia a la temperatura están proporcionando materiales que responden a las necesidades de diseño, rendimiento y medioambientales del futuro. Hemos suministrado compuestos para juntas y extrusión de burletes durante muchos años y somos un socio de confianza para la industria de la construcción. Hoy en día, seguimos desarrollando soluciones técnicas de materiales para satisfacer cada necesidad de aplicación. A continuación se muestran algunos de los posibles espectros de propiedades y posibilidades.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Material reciclable	-	-
Usos	Juntas Vidriado	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Sellos Burletes	- -	- -
Certificaciones de organismos	BS 7412:2002 Clase A BS 7412:2002 Clase B	- -	- -
Apariencia	Negro Colores Disponibles Color natural	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.06 g/cm³	-	ISO 2781
Dureza Shore	53	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	1.40 MPa 2.10 MPa 3.50 MPa	- 203.05 psi 304.58 psi 507.63 psi	ISO 37 - - ISO 37
Elongación a la tracción	700 %	-	ISO 37
Resistencia al desgarro	21 kN/m	-	ISO 34-1
Deformación permanente por compresión	24 %	-	ISO 815

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Flexión en frío	°C	-	BS 2782 Part 1, 15A

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia al ozono	Sin agrietamiento	-	ISO 1431-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.