Dryflex® 600911

Fabricante	ELASTO	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Debido a su procesamiento eficiente, alto rendimiento y reciclabilidad, los elastómeros termoplásticos (TPEs) Dryflex han avanzado significativamente al demostrar ser un sustituto de calidad del caucho vulcanizado en aplicaciones de sellado de ventanas y puertas. Las posibilidades de color y de coextrusión han ampliado aún más las posibilidades de diseño para juntas y sellos fabricados con TPE. Nuevas tecnologías como los TPE espumables Dryflex XP y las calidades resistentes a temperaturas más altas están proporcionando materiales que responden a las necesidades de diseño, rendimiento y medioambientales del futuro. Durante muchos años hemos suministrado compuestos para juntas y extrusión de burletes, y somos un socio de confianza para la industria de la construcción. Hoy seguimos desarrollando soluciones técnicas de materiales para satisfacer cada necesidad de aplicación. A continuación se muestran algunas de las posibles prestaciones y opciones.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente al ozono Material reciclable Semirrígido	- - -	- - -
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Juntas Vidriado Sellos Burletes	- - - -	- - - -
Apariencia	Negro Colores Disponibles Color natural	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.16 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	91	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	13.0 MPa 5.00 MPa 6.00 MPa	- 1885.49 psi 725.19 psi 870.23 psi	ASTM D638 - - -
Elongación a la tracción	600 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	50.0 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	30 %	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.