Dryflex® 700541

Fabricante	ELASTO	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Debido a su procesamiento eficiente, alto rendimiento y reciclabilidad, los Elastómeros Termoplásticos Dryflex (TPEs) han avanzado significativamente en demostrar que son un reemplazo de calidad para el caucho vulcanizado en aplicaciones de sellado de ventanas y puertas. Las posibilidades de color y co-extrusión han mejorado aún más las posibilidades de diseño para juntas y sellos hechos de TPE. Nuevas tecnologías como los TPEs espumables Dryflex XP y grados de mayor resistencia a la temperatura están proporcionando materiales que abordan las necesidades de diseño, rendimiento y medio ambiente del futuro. Hemos suministrado compuestos para extrusión de juntas y burletes durante muchos años y somos un socio de confianza para la industria de la construcción. Hoy, continuamos desarrollando soluciones de materiales técnicos para satisfacer cada necesidad de aplicación. Algunas de las propiedades potenciales y posibilidades se muestran a continuación.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente al ozono Material reciclable	- -	- -
Usos	Juntas Vidriado	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Sellos Burletes	- -	- -
Apariencia	Colores Disponibles Color natural Blanco	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.17 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	54	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	5.50 MPa 1.70 MPa 2.80 MPa	- 797.71 psi 246.56 psi 406.11 psi	ASTM D638 - - -
Elongación a la tracción	700 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	28.0 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	20 %	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.