Dryflex® XP 0801

Fabricante	ELASTO	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Debido a su procesamiento eficiente, alto rendimiento y reciclabilidad, los Elastómeros Termoplásticos Dryflex (TPE) han avanzado significativamente en demostrar que son un reemplazo de calidad para el caucho vulcanizado en aplicaciones de sellado de ventanas y puertas. Las posibilidades de color y co-extrusión han mejorado aún más las posibilidades de diseño para juntas y sellos fabricados con TPE. Nuevas tecnologías como los TPE espumables Dryflex XP y grados resistentes a temperaturas más altas están proporcionando materiales que abordan las necesidades de diseño, rendimiento y medio ambiente del futuro. Hemos suministrado compuestos para la extrusión de juntas y burletes durante muchos años y somos un socio de confianza para la industria de la construcción. Hoy, continuamos desarrollando soluciones técnicas de materiales para satisfacer cada necesidad de aplicación. Algunas de las propiedades potenciales y posibilidades se muestran a continuación.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Espumable Material reciclable	- -	- -
Usos			- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Juntas Vidriado Sellos Burletes	- - - -	- -
Método de procesamiento	Coextrusión Procesamiento de Espuma	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.450 g/cm³	-	ISO 2781
Dureza Shore	8	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación permanente por compresión	8.0 %	-	ISO 815

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.