Elastocon® 8058BL

Fabricante	Elastocon TPE Technologies	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Elastocon® 8058BL es un elastómero termoplástico negro lubricado formulado para aplicaciones que requieren propiedades similares a las del caucho y un coeficiente de fricción reducido. Elastocon® 8058BL es adecuado para bienes de consumo y aplicaciones industriales que requieren estabilidad U.V. Elastocon® 8058BL puede ser sobremoldeado a polipropileno.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Lubricante Estabilizador UV	- -	- -
Características	Bajo coeficiente de fricción Buena Resistencia a UV Suave Lubricación	- - - -	- - - -
Usos	Sobreinyección Aplicación industrial	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Campo de aplicación de bienes de consumo		
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por soplado Extrusión Moldeo por inyección	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	1.7 %	-	ASTM D955
Dureza Durometro	60	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	2.39 MPa	346.64 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	6.69 MPa	970.3 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	700 %	-	ASTM D412
Deformación permanente por compresión	17 %	-	ASTM D395B

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura trasera	°C	-	-
Temperatura frontal	°C	-	-
Temperatura de boquilla	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-
Velocidad de inyección	Moderado-Rápido	-	-
Contrapresión	MPa	-	-
Temperatura del tolva	°C	-	-
Temperatura Zona 1 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 4 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	°C	-	-
Temperatura del dado	°C	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.