Elastocon® CLR75

Fabricante	Elastocon TPE Technologies	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Elastocon® CLR75 es un elastómero termoplástico transparente que ha sido desarrollado para aplicaciones que requieren propiedades de alta resistencia sin aceite/plastificante, sin blooming y con acabado superficial táctil. Elastocon?? CLR75 cumple con la FDA y es muy adecuado para bienes de consumo y aplicaciones industriales que requieren estabilidad a los rayos UV. Elastocon?? CLR75 puede sobremoldearse sobre polipropileno. Elastocon® CLR75 se suministra en forma de pellets listos para usar en cantidades de 1000 lb.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	El acabado de la superficie no es suave. Sin helada Alta resistencia Buena Resistencia a UV	- - - -	- - - -
Usos	Sobreinyección Aplicación industrial	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Campo de aplicación de bienes de consumo		
Certificaciones de organismos	FDA no clasificado	-	-
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.890 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	75	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	4.20 MPa	609.16 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	500 %	-	ASTM D412

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura trasera	°C	-	-
Temperatura frontal	°C	-	-
Temperatura de boquilla	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Velocidad de inyección	Rápido	-	-
Contrapresión	MPa	-	-
Desconocido		- -	- -
Temperatura del tolva	°C	-	-
Temperatura Zona 1 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 4 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	°C	-	-
Temperatura del dado	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.