Elastocon® STK40B

Fabricante	Elastocon TPE Technologies	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Elastocon® STK40B es un elastómero termoplástico negro que ha sido desarrollado para aplicaciones que requieren propiedades de goma ultra suaves y un buen acabado superficial. Elastocon® STK40B es adecuado para bienes de consumo y aplicaciones industriales que requieren ergonomía antideslizante/suave al tacto, amortiguación de sonido y vibraciones, mejor resistencia al impacto y estabilidad U.V. Elastocon® STK40B puede ser sobremoldeado a PC, ABS, PC/ABS, acrílico, HIPS, copoliéster, varios grados de poliamida y más.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Absorción de choque	-	-
	Reducción de ruido	-	-
	Resistencia al impacto, buena	-	-
	Buena Resistencia a UV	-	-
	Suave	-	-
	Excelente apariencia	-	-
Usos	Sobreinyección Aplicación industrial		

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Campo de aplicación de bienes de consumo	- - -	- - -
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por soplado Extrusión Moldeo por inyección	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.13 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	40	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	1.38 MPa	200.15 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	2.96 MPa	429.31 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	340 %	-	ASTM D412

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura trasera	°C	-	-
Temperatura frontal	°C	-	-
Temperatura de boquilla	°C	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura del molde	°C	-	-
Velocidad de inyección	Moderado-Rápido	-	-
Contrapresión	MPa	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.