Elastocon® STK56PA-B

Fabricante	Elastocon TPE Technologies	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

El elastómero termoplástico negro Elastocon® STK56PA-B ha sido desarrollado para aplicaciones que requieren propiedades blandas similares al caucho y un buen acabado superficial. Elastocon® STK56PA-B es muy adecuado para bienes de consumo y aplicaciones industriales que requieren ergonomía antideslizante/de tacto suave, amortiguación de sonido y vibraciones, mayor resistencia al impacto y estabilidad UV. Elastocon® STK56PA-B puede sobremoldearse sobre nylon.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Absorción de choque	-	-
	Reducción de ruido	-	-
	Resistencia al impacto, buena	-	-
	Buena Resistencia a UV	-	-
	Suave	-	-
	Excelente apariencia	-	
Usos	Sobreinyección		-
	Aplicación industrial		-
			-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Campo de aplicación de bienes de consumo	- - -	
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por soplado Extrusión Moldeo por inyección	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	60	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	4.20 MPa	609.16 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	5.60 MPa	812.21 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	190 %	-	ASTM D412

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura trasera	°C	-	-
Temperatura frontal	°C	-	-
Temperatura de boquilla	°C	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura del molde	°C	-	-
Velocidad de inyección	Rápido	-	-
Contrapresión	MPa	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.