Elastron® D D101.A90.B

Fabricante	Elastron USA, Inc.	**Categoría**	SBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Un compuesto de elastómero termoplástico (TPE) basado en SBS suave y negro, diseñado para aplicaciones de propósito general. Unible a: PP, EVA, PE

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero de bloque Capacidad de unión Uso general Suave	- - - -	- - - -
Usos	Uso general	-	-
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.18 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	2.7 % 1.5 %	- - -	ASTM D955 - -
Dureza Durometro	90	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	3.20 MPa 4.20 MPa	- 464.12 psi 609.16 psi	ASTM D412 - -
Resistencia a la tracción	7.00 MPa	1015.27 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	550 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	44.0 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	25 %	-	ASTM D395

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	UL 94

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Regranulado máximo sugerido	20 %	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura trasera	140 to 160 °C	284.0 - 320.0 °F	-
Temperatura media	145 to 165 °C	293.0 - 329.0 °F	-
Temperatura frontal	155 to 175 °C	311.0 - 347.0 °F	-
Temperatura de boquilla	155 to 185 °C	311.0 - 365.0 °F	-
Temperatura del molde	25.0 to 50.0 °C	77.0 - 122.0 °F	-
Temperatura Zona 1 del cilindro	140 to 160 °C	284.0 - 320.0 °F	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	140 to 160 °C	284.0 - 320.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	145 to 165 °C	293.0 - 329.0 °F	-
Temperatura Zona 4 del cilindro	155 to 175 °C	311.0 - 347.0 °F	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	155 to 185 °C	311.0 - 365.0 °F	-
Temperatura del dado	165 to 195 °C	329.0 - 383.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.