NYLEM® 66 GTF 45

Fabricante	EMAS Plastik San.Tic.AS.	**Categoría**	Nylon 66
Carga/Filler	Vidrio-Talco	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Poliamida 66, %25 reforzada con fibra de vidrio/talco

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Vidrio/Talco	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.20 to 1.25 g/cm³	-	ISO 1183
Contracción de moldeo	0.30 to 0.45 %	-	-
Dureza Shore	75 to 80	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	3500 to 5000 MPa	507633.0 - 725190.0 psi	ISO 527-2
Esfuerzo a la tracción	120 to 130 MPa	17404.56 - 18854.94 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	%	-	ISO 527-2
Resistencia al impacto Izod con entalla	kJ/m²	-	ISO 180/1A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	255 °C	491.0 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	235 °C	455.0 °F	ISO 306/B
Temperatura de fusión (DSC)	265 °C	509.0 °F	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.