EMOPLEN® A 1025 T15

Fabricante	EMAS Plastik San.Tic.AS.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	Talco	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Polipropileno %15 relleno de talco

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Talco	-	-
Usos	Aplicaciones automotrices	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.920 to 1.00 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	8.0 to 12 g/10 min	-	ISO 1133
Contracción de moldeo	0.90 to 1.0 %	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Shore	60 to 65	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2000 to 3000 MPa	290076.0 - 435114.0 psi	ISO 527-2
Esfuerzo a la tracción	25.0 to 35.0 MPa	3625.95 - 5076.33 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	%	-	ISO 527-2
Resistencia al impacto Izod con entalla	kJ/m²	-	ISO 180/1A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	105 °C	221.0 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	95.0 °C	203.0 °F	ISO 306/B
Temperatura de fusión (DSC)	160 °C	320.0 °F	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.