EMOPLEN® A 1320 G25

Fabricante	EMAS Plastik San.Tic.AS.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Polipropileno %25 reforzado con fibra de vidrio

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio	-	-
Usos	Aplicaciones automotrices	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.08 to 1.12 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	11 to 15 g/10 min	-	ISO 1133
Contracción de moldeo	0.90 to 1.0 %	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Shore	70 to 75	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	4000 to 5500 MPa	580152.0 - 797709.0 psi	ISO 527-2
Esfuerzo a la tracción	60.0 to 85.0 MPa	8702.28 - 12328.23 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	%	-	ISO 527-2
Resistencia al impacto Izod con entalla	kJ/m²	-	ISO 180/1A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	125 °C	257.0 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	110 °C	230.0 °F	ISO 306/B
Temperatura de fusión (DSC)	160 °C	320.0 °F	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.