# EMOPLEN® AR 1205 RT2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | EMAS Plastik San.Tic.AS. | **Categoría** | PP Homopolymer |
| **Carga/Filler** | Talco | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Polipropileno %20 relleno de talco

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Carga / Refuerzo** | Talco | - | - |
| **Usos** | Aplicaciones automotrices | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.00 to 1.05 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 10 to 14 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **Contracción de moldeo** | 0.90 to 1.0 % | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Dureza Shore** | 60 to 65 | - | ISO 868 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Módulo a la tracción** | 2500 to 3500 MPa | 362595.0 - 507633.0 psi | ISO 527-2 |
| **Esfuerzo a la tracción** | 25.0 to 35.0 MPa | 3625.95 - 5076.33 psi | ISO 527-2 |
| **Deformación a la tracción** | % | - | ISO 527-2 |
| **Resistencia al impacto Izod con entalla** | kJ/m² | - | ISO 180/1A |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de deflexión térmica** | 95.0 °C | 203.0 °F | ISO 75-2/A |
| **Temperatura de reblandecimiento Vicat** | 95.0 °C | 203.0 °F | ISO 306/B |
| **Temperatura de fusión (DSC)** | 160 °C | 320.0 °F | ISO 3146 |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.