En Chuan 6133WAL

Fabricante	En Chuan Chemical Industries Co,. Ltd.	**Categoría**	TS, Unspecified
Carga/Filler	30% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Esta resina contiene cera y no es tixotrópica. Contiene un acelerador de agua clara. Las características sobresalientes de esta resina son buena transparencia y gran compatibilidad con la estera de fibra de vidrio. Es una resina especializada en la producción de tableros de techado corrugado.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Material reforzado con fibra de vidrio, 30% relleno por peso	-	-
Características	Sin tixotropía Definición, alta	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Barcol	38	-	Internal method

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	6880 MPa	997861.44 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	210 MPa	30457.98 psi	ASTM D790

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-
Densidad	g/cm³	-	-
Viscosidad	Pa·s	-	-
Tiempo de gelificación	min	-	-
Módulo a la tracción	8040 MPa	1166105.52 psi	-
Resistencia a la tracción	108 MPa	15664.1 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.