UmaPET SI

Fabricante	Ester Industries Ltd.	**Categoría**	PET
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

CARACTERÍSTICAS CLAVE UmaPET SI es una película transparente con tratamiento antiestático en un lado. La superficie antistática asegura limpieza y excelentes características de manejo. APLICACIONES En embalaje flexible como sustrato en la superficie exterior del laminado que ayuda a llevar a cabo suavemente operaciones como el llenado de bolsas. Aplicaciones industriales como el embalaje de equipos electrónicos y sus partes, placas de circuitos integrados, placas de circuitos impresos, equipos de comunicación, etc.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antiestático	-	-
Características	Antiestático	-	-
Usos	Aplicaciones eléctricas/electrónicas Película Aplicaciones industriales Embalaje	- - - -	- - - -
Apariencia	Transparente	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Película	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contracción de moldeo		-	ASTM D1204
	2.5 %	-	-
	2.5 %	-	-
	2.5 %	-	-
	2.5 %	-	-
	0.40 %	-	-
	0.40 %	-	-
	0.40 %	-	-
	0.40 %	-	

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Coeficiente de fricción		-	ASTM D1894
	0.35	-	-
	0.35	-	-
	0.35	-	-
	0.35	-	-
	0.40	-	-
	0.40	-	-
	0.40	-	-
	0.40	-	
Espesor de película - Ensayado	10 12 15 23 µm	0.3937 - 0.9055 mil	-
Espesor de película - Recomendado / Disponible	10, 12, 15, 23 µm	-	-
Resistencia a la tracción		-	ASTM D882
	206 MPa	29877.83 psi	-
	206 MPa	29877.83 psi	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	186 MPa	26977.07 psi	-
	186 MPa	26977.07 psi	-
	216 MPa	31328.21 psi	-
	216 MPa	31328.21 psi	-
	206 MPa	29877.83 psi	-
	206 MPa	29877.83 psi	-
Elongación a la tracción		-	ASTM D882
	100 %	-	-
	100 %	-	-
	100 %	-	-
	100 %	-	-
	90 %	-	-
	90 %	-	-
	90 %	-	-
	90 %	-	-
Rendimiento		-	Internal Method
	71.4 m²/kg	-	-
	59.5 m²/kg	-	-
	47.6 m²/kg	-	-
	31.0 m²/kg	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Ensayo de recogida de cenizas		-	Internal Method
	Pasa	-	-
	Pasa	-	-
	Pasa	-	-
	Pasa	-	-
Carga estática superficial		-	Internal Method
	Nulo	-	-
	Nulo	-	-
	Nulo	-	-
	Nulo	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tensión de humectación		-	ASTM D2578
	44 dyne/cm	-	-
	44 dyne/cm	-	-
	44 dyne/cm	-	-
	44 dyne/cm	-	-

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad		-	ASTM D1003
	3.5 %	-	-
	3.5 %	-	-
	3.5 %	-	-
	4.5 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.