# NEOFLON™ EC-6516

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | DAIKIN AMERICA, INC. | **Categoría** | ETFE |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

El fluoroplástico ETFE (copolímero de tetrafluoroetileno y etileno) tiene una trabajabilidad y flexibilidad extremadamente fáciles, así como excelentes propiedades eléctricas y químicas. Debido a sus superiores propiedades químicas, térmicas y eléctricas, además de la resistencia mecánica (vida útil de retención de flexibilidad), el ETFE encuentra aplicación en una amplia gama de condiciones. Los polvos de recubrimiento NEOFLON EFTE satisfarán una amplia gama de necesidades en muchos campos, con imprimaciones resistentes al calor adecuadas para garantizar la retención de una fuerte adhesión.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Buena adhesión | - | - |
| | Buena resistencia química | - | - |
| | Buenas propiedades eléctricas | - | - |
| | Buena flexibilidad | - | - |
| | Buena Procesabilidad | - | - |
| | Buena Acabado Superficial | - | - |
| | Buena Tenacidad | - | - |
| | | | - |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | Alto brillo<br>Alta resistencia al calor | -<br>- | |
| **Usos** | Aplicaciones de recubrimiento<br>Forros | -<br>- | -<br>- |
| **Apariencia** | Azul | - | - |
| **Formas** | Polvo | - | - |
| **Método de procesamiento** | Recubrimiento por pulverización electrostática | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad aparente** | 0.55 to 0.95 g/cm³ | - | - |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 6.0 to 20 g/10 min | - | - |
| **Tamaño de partícula** | 15.0 to 100 µm | 0.5906 - 3.94 mil | - |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Espesor de recubrimiento** | 0.300 to 2.00 mm | 0.01181 - 0.07874 in | - |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.