

Braskem EVA HM 2528

Fabricante	Braskem	Categoría	EVA
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Evateno[®] HM 2528 es un copolímero de etileno-acetato de vinilo (EVA) con alto contenido de acetato de vinilo, bajo peso molecular y buena compatibilidad con otras resinas termoplásticas y elastoméricas. Puede usarse en mezclas con otros polietilenos para mejorar la resistencia a la fisuración por tensión ambiental (ESCR), resistencia al impacto y fragilidad a bajas temperaturas. Contiene un aditivo antioxidante. Aplicación: Formulación de adhesivos termofusibles, recubrimientos, placas expandibles y piezas moldeadas por inyección y extrusión donde se requieren flexibilidad, resiliencia y resistencia a la fisuración por tensión ambiental (ESCR). La formulación de adhesivos termofusibles presenta una excelente compatibilidad con ceras, parafinas y agentes adhesivos, mejorando la flexibilidad y la adherencia.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante	-	-
Características	Antioxidante	-	-
	Buena adhesión	-	-
	Buena flexibilidad	-	-
	Buena Resistencia al Impacto	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Alta resistencia a la fisuración por tensión (ESCR) Bajo peso molecular Resistente	- - -	- - -
Usos	Adhesivos Aplicaciones de recubrimiento Espuma Hoja	- - - -	- - - -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1350	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.950 g/cm ³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238
Resistencia al agrietamiento por estrés ambiental	hr	-	ASTM D1693
Contenido de acetato de vinilo	28.0 wt%	-	Internal Method
Dureza Durometro	79 23	- - -	ASTM D2240 - -

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	46.0 °C	114.8 °F	ASTM D1525
Temperatura de fusión pico	75.0 °C	167.0 °F	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.