Evatane® 33-400

Fabricante	Arkema	**Categoría**	EVA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

EVATANE® 33-400 es un copolímero aleatorio de etileno y acetato de vinilo fabricado mediante un proceso de polimerización radical a alta presión. El alto contenido de acetato de vinilo de EVATANE® 33-400 aporta suavidad, flexibilidad y polaridad. EVATANE® 33-400 es compatible con la mayoría de las resinas y ceras adhesivas. Combinado con una alta fluidez, es un producto eficiente y fácil de manejar para formulaciones de adhesivos termofusibles.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena flexibilidad Alto flujo Copolímero aleatorio Suave	- - - -	- - - -
Usos	Adhesivos	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.960 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	350 to 450 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
Contenido de acetato de vinilo	32.0 to 34.0 wt%	-	Internal Method
Dureza Durometro	60	-	ASTM D2240, ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	4.00 MPa	580.15 psi	ASTM D638, ISO 527-2
Elongación a la tracción	400 to 600 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	°C	-	ISO 306/A, ASTM D1525
Temperatura de fusión	63.0 °C	145.4 °F	ISO 11357-3
Punto de reblandecimiento anillo y bola	84 °C	183.2 °F	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.