# EVERLON® TSO-80

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Ever Polymer Co., Ltd. | **Categoría** | SEBS+EPDM |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Grado de tacto seco y resistente al calor. Basado en EPDM/SEBS, para reemplazar el caucho tradicional.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Alta resistencia al calor | - | - |
| **Usos** | Reemplazo de caucho | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 0.948 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Dureza Durometro** | 85 | - | ASTM D2240 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 8.83 MPa | 1280.69 psi | ASTM D412 |
| **Elongación a la tracción** | 480 % | - | ASTM D412 |
| **Resistencia al desgarro** | 58.8 kN/m | - | ASTM D624 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de fragilidad** | -40.0 °C | -40.0 °F | ASTM D746 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.