EUROPLEX® Film HC 0F028

Fabricante	Evonik Industries AG	**Categoría**	PVDF+PMMA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

EUROPLEX® Film HC 0F028 es una película co-extruida de PMMA y PVDF, transparente y resistente a la intemperie. Está diseñada para ofrecer una protección UV de última generación y un acabado superficial para materiales termoendurecidos como los Laminados de Alta Presión. Esta película muestra un excelente rendimiento en el envejecimiento al aire libre a largo plazo sin riesgo de cambio de color o amarillamiento. La capa de PMMA se basa en una resina de PMMA hecha a medida que proporciona una excelente adhesión química a la resina de melamina, mientras que la capa superior de PVDF aporta un alto nivel de resistencia a la intemperie, así como una muy buena resistencia química, propiedades anti-suciedad, anti-contaminación y fácil limpieza, incluyendo grafitis. Aplicación Debido a su muy buena adhesión química a la resina de melamina combinada con su excelente resistencia UV y a la intemperie, EUROPLEX® Film HC 0F028 es adecuado para ser utilizado como capa superior en paneles de laminados compactos de grado exterior.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características			- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Limpiable Buena adhesión Buena resistencia química Buena Acabado Superficial Buena Resistencia a UV Buena Resistencia a la Intemperie	- - - - - -	- - - -
Usos	Laminados	-	-
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Película	-	-
Método de procesamiento	Laminación	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.20 g/cm³	-	DIN 53479
Tensión superficial	23 mN/m	23.0 dyne/cm	-

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Transmitancia UV	%	-	DIN EN 410
Transmitancia	92.0 %	-	ISO 13468-2
Opacidad	7.0 %	-	ASTM D1003

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia al envejecimiento acelerado por intemperie	Sin cambio visible	-	ISO 4892-2

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	44.0 MPa	6381.67 psi	ISO 527-3
Elongación a la tracción	7.0 % %	- - -	ISO 527-3 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.