ExxonMobil™ HDPE HMA 035

Fabricante	ExxonMobil Chemical	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

HMA 035 es un grado de polietileno de alta densidad estable a rayos ultravioletas, que se caracteriza por excelente estabilidad de forma, dureza extremadamente alta y buena resistencia al impacto.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	estabilizador térmico Estabilizador UV	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Resistencia al agrietamiento por estrés ambiental	4.00 hr	-	ASTM D1693

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	27.0 MPa	3916.03 psi	ISO 527-2/1A/50
Deformación a la tracción	9.0 % %	- - -	ISO 527-2/1A/50 ISO 527-2/1A/50 ISO 527-2/1A/50
Módulo de flexión	1200 MPa	174045.6 psi	ISO 178
Impacto Izod con entalla	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ISO 180/1A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	66.0 °C	150.8 °F	ISO 75-2/B
Temperatura de fusión pico	135 °C	275.0 °F	ASTM D3418

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		- -	- -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.