ExxonMobil™ LDPE LD 150BW Wire & Cable

Fabricante	ExxonMobil Chemical	**Categoría**	LDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

LD 150BW es un polietileno de baja densidad con bajo contenido de antioxidantes, adecuado para aislantes reticulados de baja y media tensión producidos por proceso de silano de una o dos etapas. Mediante granulación interna, puede utilizarse para aislantes de media tensión reticulados con peróxidos. Deben añadirse cantidades insuficientes de antioxidantes e inhibidores de cobre para que el producto cumpla con requisitos específicos de anti-envejecimiento.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	estabilizador térmico	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.78 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Durometro	48	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	13.0 MPa 14.0 MPa	- 1885.49 psi 2030.53 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Elongación a la tracción	16 % 550 %	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Módulo de flexión	270 MPa	39160.26 psi	ASTM D790

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	ohms·cm	-	ASTM D257
Constante dieléctrica	2.30	-	ASTM D150
Factor de disipación		-	ASTM D150

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.