ExxonMobil™ LLDPE LL 1001XV Wire & Cable

Fabricante	ExxonMobil Chemical	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

LL 1001XV es un polietileno lineal de baja densidad C4 Ziegler-Natta para cables y fundas de telecomunicaciones. La marca tiene un bajo contenido de antioxidantes y una excelente resistencia a la fisuración por tensión ambiental. Se debe agregar negro de carbón o estabilizador ultravioleta para que el producto cumpla con la especificación de la funda del cable.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	estabilizador térmico	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Durometro	48	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	12.0 MPa 21.0 MPa	- 1740.46 psi 3045.8 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Elongación a la tracción	17 % 820 %	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Módulo de flexión	310 MPa	44961.78 psi	ASTM D790

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	ohms·cm	-	ASTM D257
Constante dieléctrica	2.20	-	ASTM D150
Factor de disipación		-	ASTM D150

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.