Enable™ 27-03HH

Fabricante	ExxonMobil Chemical	**Categoría**	mPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Enenbao 27-03CH es un copolímero de etileno-hexeno de metaloceno. La resina de polietileno de metaleno Enenmene tiene excelentes propiedades de procesamiento y propiedades de película (incluyendo resistencia a la tracción, resistencia al impacto y resistencia a la perforación). Un procesamiento más fácil y un rendimiento excelente lo convierten en un reemplazo significativo para el polietileno de baja densidad en una variedad de aplicaciones, mientras que también tiene un excelente rendimiento de redacción y mayor tenacidad.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Ayuda de Procesamiento estabilizador térmico	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.30 g/10 min	-	ASTM D1238

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
módulo secante	310 MPa 383 MPa	- 44961.78 psi 55549.55 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Resistencia a la tracción	13.3 MPa 15.5 MPa 64.2 MPa 52.3 MPa	- 1929.01 psi 2248.09 psi 9311.44 psi 7585.49 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Elongación a la tracción	480 % 750 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Impacto por caída de dardo	140 g	4.94 oz	ASTM D1709A
Resistencia al desgarro Elmendorf	38 g 670 g	- 1.34 oz 23.63 oz	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Brillo	42	-	ASTM D2457
Opacidad	12 %	-	ASTM D1003

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.