# Vistamaxx™ 6202FL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | ExxonMobil Chemical | **Categoría** | PP Homopolymer |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Vedamel 6202FL high-performance polymer es un elastómero a base de olefinas producido por ExxonMobil Chemical utilizando tecnología catalítica propietaria de metaloceno. Está compuesto principalmente por monómeros repetitivos de polipropileno isotáctico y etileno distribuido aleatoriamente. "FL" significa que este producto ha superado la prueba de apariencia de película de ExxonMobil Chemical en términos de puntos cristalinos y cumple con los requisitos de aplicaciones de película de alto rendimiento ("A" standard).

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Usos** | Embalaje<br>Películas<br>Compuesto | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Cumplimiento RoHS** | Cumplimiento RoHS | - | - |
| **Formas** | Partícula | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 0.863 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 9.1 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **Dureza Durometro** | 66 | - | ASTM D2240 |

## Propiedades mecánicas

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | MPa<br>1.93 MPa<br>2.10 MPa | -<br>-<br>279.92 psi<br>304.58 psi | ASTM D638<br>ASTM D638<br>ASTM D638<br>ASTM D638 |
| **Elongación a la tracción** | % | - | ASTM D638 |
| **Módulo de flexión** | 12.3 MPa | 1783.97 psi | ASTM D790 |
| **Resistencia al desgarro** | 33.3 kN/m | - | ASTM D624 |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Desconocido** | | -<br>- | -<br>- |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.