# Fainplast PVC GK 87

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Fainplast Compounds S.r.l | **Categoría** | PVC, Flexible |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Fainplast PVC GK 87 es un producto de Cloruro de Polivinilo. Está disponible en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Aplicación típica: alambre y cable. Característica principal: retardante de llama.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Aditivo** | Retardante de llama | - | - |
| **Usos** | Recubrimiento de cable<br>Uso general<br>Aplicaciones de Cable y Alambre | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Tipos de alambre** | RZ | - | - |
| **Certificaciones de organismos** | EN 50363-0 | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.52 to 1.56 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **Dureza Shore** | 85 to 89 | - | ISO 868 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Esfuerzo a la tracción** | MPa | - | ISO 527-2 |
| **Deformación a la tracción** | % | - | ISO 527-2 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Estabilidad térmica** | min | - | CEI 20-34/3-2 |

## Eléctrico e Inflamabilidad

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Índice de oxígeno** | 28 to 30 % | - | ISO 4589-2 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.