# Fainplast PVC GS 55/UV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Fainplast Compounds S.r.l | **Categoría** | PVC, Flexible |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Fainplast PVC GS 55/UV es un producto de Cloruro de Polivinilo. Puede ser procesado por moldeo por inyección y está disponible en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Aplicación típica: Aplicaciones al aire libre. Característica principal: buena resistencia a los UV.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Buena Resistencia a UV | - | - |
| **Usos** | Aplicaciones al aire libre | - | - |
| **Apariencia** | Transparente | - | - |
| **Método de procesamiento** | Moldeo por inyección | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.16 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **Dureza Shore** | 55 | - | ISO 868 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Esfuerzo a la tracción** | MPa | - | ISO 527-2 |
| **Deformación a la tracción** | % | - | ISO 527-2 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Flexibilidad en frío** | -50 °C | -58.0 °F | ISO 458/2 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.