# Fainplast PVC PH 80

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Fainplast Compounds S.r.l | **Categoría** | PVC, Flexible |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Fainplast PVC PH 80 es un producto de cloruro de polivinilo flexible. Puede procesarse por extrusión, extrusión de tuberías o extrusión de perfiles y está disponible en África y Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Aplicación típica: fontanería/tuberías/agua potable.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Usos** | Tuberías<br>Perfiles | -<br>- | -<br>- |
| **Apariencia** | Transparente | - | - |
| **Método de procesamiento** | Extrusión<br>Extrusión de Tubería<br>Extrusión de Perfil | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.22 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **Dureza Shore** | 80 | - | ISO 868 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Esfuerzo a la tracción** | MPa | - | ISO 527-2 |
| **Deformación a la tracción** | % | - | ISO 527-2 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Flexibilidad en frío** | -25 °C | -13.0 °F | ISO 458/2 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.