# Favorite REG100

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Favorite Plastics | **Categoría** | PE Alloy |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Favorite REG100 es un producto de Polietileno. Está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Favorite REG100 incluyen aplicaciones de contacto con alimentos y embalaje. Característica principal: deslizamiento.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Aditivo** | Alta deslizabilidad | - | - |
| **Características** | Alta deslizabilidad | - | - |
| **Usos** | Embalaje | - | - |
| **Certificaciones de organismos** | FDA 21 CFR 177.1520 | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 0.925 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 2.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Coeficiente de fricción** | 0.12 | - | ASTM D1894 |
| **Espesor de película - Ensayado** | 32 µm | 1.26 mil | - |
| **Resistencia a la tracción** | 20.3 MPa<br>24.1 MPa | -<br>2944.27 psi<br>3495.42 psi | ASTM D882<br>-<br>- |
| **Elongación a la tracción** | 360 % | - | ASTM D882 |
| **Impacto por caída de dardo** | 85 g | 3.0 oz | ASTM D1709 |

## Óptico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Brillo** | 75 | - | ASTM D2457 |
| **Opacidad** | 5.0 % | - | ASTM D1003 |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.