NEOFLON™ NP-130

Fabricante	DAIKIN AMERICA, INC.	**Categoría**	FEP
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Resina NP-30 modificada con superior resistencia a las grietas por tensión.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta resistencia a la fisuración por tensión (ESCR)	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	2.12 to 2.17 g/cm³	-	ASTM D2116
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.8 g/10 min	-	ASTM D2116

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	32.1 MPa	4655.72 psi	ASTM D2116
Elongación a la tracción	370 %	-	ASTM D2116

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	255 °C	491.0 °F	ASTM D2116

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.