Ferro PP LPP30BF05WH

Fabricante	Ferro Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	31% Carbonato de calcio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Ferro PP LPP30BF05WH es un material de homopolímero de polipropileno (PP Homopolymer) relleno con un 31% de carbonato de calcio. Está disponible en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte para moldeo por inyección. Atributo principal de Ferro PP LPP30BF05WH: Homopolímero.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Carbonato de Calcio, 31% Relleno por Peso	-	-
Características	Homopolímero	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.17 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	24 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	1.4 % 1.6 %	- - -	ASTM D955 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	23.4 MPa	3393.89 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	55 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1680 MPa 2000 MPa	- 243663.84 psi 290076.0 psi	ASTM D790 - -
Resistencia a la flexión	38.6 MPa	5598.47 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256
Impacto Izod sin entalla	830 J/m	15.55 ft·lb/in	ASTM D4812
Impacto Gardner	5.08 J	-	ASTM D5420

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	97.8 °C 60.0 °C	- 208.04 °F 140.0 °F	ASTM D648 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.