Ferro PP MPP25FA04WH

Fabricante	Ferro Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	28% Mica	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Ferro PP MPP25FA04WH es un material de Homopolímero de Polipropileno (PP Homopolímero) relleno con un 28% de mica. Está disponible en África y Oriente Medio, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte para moldeo por inyección. Atributo principal de Ferro PP MPP25FA04WH: Homopolímero.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Mica, 28% Relleno por Peso	-	-
Características	Homopolímero	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.14 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	1.3 % 1.5 %	- - -	ASTM D955 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	30.3 MPa	4394.65 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	8.0 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	2640 MPa 3100 MPa	- 382900.32 psi 449617.8 psi	ASTM D790 - -
Resistencia a la flexión	49.6 MPa	7193.88 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256
Impacto Izod sin entalla	370 J/m	6.93 ft·lb/in	ASTM D4812
Impacto Gardner	1.13 J	-	ASTM D5420

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	121 °C 76.7 °C	- 249.8 °F 170.06 °F	ASTM D648 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.