Ferro PP TPP20AA11BK

Fabricante	Ferro Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	21% Talco	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Ferro PP TPP20AA11BK es un material de Homopolímero de Polipropileno (PP Homopolímero) relleno con un 21% de talco. Está disponible en África y Oriente Medio, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte para moldeo por soplado. Atributo principal de Ferro PP TPP20AA11BK: Homopolímero. Aplicación típica de Ferro PP TPP20AA11BK: Automotriz.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Talco, 21% relleno por peso	-	-
Características	Homopolímero	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por soplado	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.06 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.5 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	1.6 % 1.8 %	- - -	ASTM D955 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	35.9 MPa	5206.86 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	25 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	2230 MPa 2580 MPa	- 323434.74 psi 374198.04 psi	ASTM D790 - -
Resistencia a la flexión	53.8 MPa	7803.04 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	53 J/m	0.9927 ft·lb/in	ASTM D256
Impacto Izod sin entalla	590 J/m	11.05 ft·lb/in	ASTM D4812
Impacto Gardner	0.825 J	-	ASTM D5420

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	127 °C 73.9 °C	- 260.6 °F 165.02 °F	ASTM D648 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.