Ferro PP TPP40AF22RD

Fabricante	Ferro Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	40% Talco	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Ferro PP TPP40AF22RD es un material de homopolímero de polipropileno (PP Homopoly) que contiene 40% de relleno de talco. Este producto está disponible en North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe o Asia Pacific,. Las principales características de Ferro PP TPP40AF22RD son: estabilizador térmico de homopolímero

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Relleno de talco, 40% relleno por peso	-	-
Aditivo	estabilizador térmico	-	-
Características	Homopolímero Estabilidad térmica	- -	- -
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.26 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	1.0 % 1.2 %	- - -	ASTM D955 ASTM D955 ASTM D955

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	31.7 MPa	4597.7 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	6.0 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	3380 MPa 3830 MPa	- 490228.44 psi 555495.54 psi	ASTM D790 ASTM D790 ASTM D790
Resistencia a la flexión	53.8 MPa	7803.04 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	21 J/m	0.3933 ft·lb/in	ASTM D256
Impacto Izod sin entalla	270 J/m	5.06 ft·lb/in	ASTM D256
Impacto por caída de dardo	1.36 J	-	ASTM D5420

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	129 °C 85.0 °C	- 264.2 °F 185.0 °F	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.