Ferro PP TPP60AF02BK

Fabricante	Ferro Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	60% Talco	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Ferro PP TPP60AF02BK es un material de homopolímero de polipropileno (PP Homopolymer) cargado con 60% de talco. Está disponible en Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, o North America para moldeo por inyección. Atributo principal de Ferro PP TPP60AF02BK: Homopolímero.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Talco, 60% relleno por peso	-	-
Características	Homopolímero	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.52 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	23 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.80 % 1.1 %	- - -	ASTM D955 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	2.0 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	4210 MPa 5520 MPa	- 610609.98 psi 800609.76 psi	ASTM D790 - -
Resistencia a la flexión	46.9 MPa	6802.28 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	16 J/m	0.2997 ft·lb/in	ASTM D256
Impacto Izod sin entalla	80 J/m	1.5 ft·lb/in	ASTM D4812
Impacto Gardner	0.452 J	-	ASTM D5420

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	143 °C 110 °C	- 289.4 °F 230.0 °F	ASTM D648 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.