# GAPEX® APP40GR17HB-NA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Ferro Corporation | **Categoría** | PP Homopolymer |
| **Carga/Filler** | 40% Vidrio-Mineral | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

GAPEX®APP40GR17HB-NA es un material de homopolímero de polipropileno (PP Homopolímero), que contiene un 40 % de minerales de vidrio. Este producto está disponible en América del Norte, África y Medio Oriente, América Latina, Europa o Asia-Pacífico. GAPEX®Las principales características del APP40GR17HB-NA son: estabilizador térmico de acoplamiento químico.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Carga / Refuerzo** | Vidrio \ mineral, 40% relleno por peso | - | - |
| **Aditivo** | estabilizador térmico | - | - |
| **Características** | Acoplamiento químico<br>Estabilidad térmica | -<br>- | -<br>- |
| **Apariencia** | Color natural | - | - |
| **Formas** | Partícula | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.23 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 9.5 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **Contracción de moldeo** | 0.50 %<br>1.0 % | -<br>-<br>- | ASTM D955<br>ASTM D955<br>ASTM D955 |

## Propiedades mecánicas

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 63.4 MPa | 9195.41 psi | ASTM D638 |
| **Elongación a la tracción** | 3.0 % | - | ASTM D638 |
| **Módulo de flexión** | 4850 MPa<br>5310 MPa | -<br>703434.3 psi<br>770151.78 psi | ASTM D790<br>ASTM D790<br>ASTM D790 |
| **Resistencia a la flexión** | 95.8 MPa | 13894.64 psi | ASTM D790 |
| **Impacto Izod con entalla** | 53 J/m | 0.9927 ft·lb/in | ASTM D256 |
| **Impacto Izod sin entalla** | 290 J/m | 5.43 ft·lb/in | ASTM D256 |
| **Impacto por caída de dardo** | 0.226 J | - | ASTM D5420 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de deflexión bajo carga** | 154 °C<br>143 °C | -<br>309.2 °F<br>289.4 °F | ASTM D648<br>ASTM D648<br>ASTM D648 |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Desconocido** | | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.