GAPEX® HPP30GR24HB BLACK

Fabricante	Ferro Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	31% Vidrio-Mineral	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

GAPEX®HPP30GR24HB BLACK es un material de homopolímero de polipropileno (PP Homopoly), que contiene 31% de vidrio/minerales. Este producto está disponible en América del Norte, África y Oriente Medio, América Latina, Europa o Asia-Pacífico. Las principales características de GAPEX®HPP30GR24HB BLACK son: acoplamiento químico.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Vidrio \ mineral, 31% relleno por peso	-	-
Características	Acoplamiento químico	-	-
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.15 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	5.5 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.50 % 1.0 %	- - -	ASTM D955 ASTM D955 ASTM D955

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	58.6 MPa	8499.23 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	4.0 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	4550 MPa 5580 MPa	- 659922.9 psi 809312.04 psi	ASTM D790 ASTM D790 ASTM D790
Resistencia a la flexión	86.9 MPa	12603.8 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	53 J/m	0.9927 ft·lb/in	ASTM D256
Impacto Izod sin entalla	340 J/m	6.37 ft·lb/in	ASTM D4812
Impacto por caída de dardo	0.339 J	-	ASTM D5420

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	156 °C 138 °C	- 312.8 °F 280.4 °F	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.