FHR Polypropylene P9M6K-041A

Fabricante	Flint Hills Resources, LP	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DESCRIPCIÓN: Copolímero de impacto especial CARACTERÍSTICAS: Buena claridad y resistencia al impacto. APLICACIONES: Moldeo por inyección: bienes duraderos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia al Impacto Alta claridad Copolímero de impacto Sin componentes derivados de animales	- - - -	- - - -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2c	- -	- -
Formas	Pellets	-	-
			-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Rockwell	62	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	24.0 MPa	3480.91 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	17 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	869 MPa	126038.02 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	320 J/m	5.99 ft·lb/in	ASTM D256
Impacto con dardo instrumentado	22.0 J 17.6 J	- - -	ASTM D3763 - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	78.0 °C	172.4 °F	

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga			ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.