Formolene FORMAX® L71709H

Fabricante	Formosa Plastics Corporation	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Formolene FORMAX® L7 es un polietileno copolímero hexeno de baja densidad lineal de alta resistencia fabricado mediante un proceso en fase de gas. Las propiedades mecánicas de la película se mejoran significativamente en comparación con las resinas de película LLDPE super hexeno competitivas. Formolene FORMAX® L7 está formulado con deslizamiento y antibloqueo para su uso en aplicaciones de película de alto rendimiento, ofreciendo un excelente procesamiento de extrusión y una resistencia al impacto y a la tracción sobresaliente. Las películas exhiben buenas propiedades ópticas. Formolene FORMAX® L7 cumple con todos los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. según lo especificado en 21 CFR 177.1520, que cubre el uso seguro de artículos de poliolefina destinados al contacto directo con alimentos. Aplicaciones sugeridas: Empaque industrial Forros industriales Coextrusión Forros de latas Bolsas de basura para consumidores

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Antioxidante Copolímero Contacto Alimentario Aceptable Buena Resistencia a la Rasgadura Comonómero de hexeno Alta resistencia Ópticos	- - - - - - -	- - - - - - -
Usos	Bolsas Aplicaciones industriales Forros Embalaje	- - - -	- - - -
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH) FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Coextrusión Extrusión de Película	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.917 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.90 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	25 µm	0.9843 mil	-
Resistencia a la tracción		-	ASTM D882
	11.4 MPa	1653.43 psi	-
	11.3 MPa	1638.93 psi	-
	39.2 MPa	5685.49 psi	-
	29.6 MPa	4293.12 psi	-
Elongación a la tracción		-	ASTM D882
	700 %	-	-
	870 %	-	-
Impacto por caída de dardo	410 g	14.46 oz	ASTM D1709
Resistencia al desgarro Elmendorf		-	ASTM D1922
	380 g	13.4 oz	-
	710 g	25.04 oz	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.