Formolene FORMAX® L91507H

Fabricante	Formosa Plastics Corporation	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Formolene FORMAX® L9 es un polietileno copolímero hexeno de baja densidad lineal de alta resistencia fabricado mediante un proceso en fase de gas. Las propiedades mecánicas de la película son comparables a las resinas de película LLDPE de alta resistencia. Formolene FORMAX® L9 está formulado con deslizamiento y antibloqueo para su uso en aplicaciones de película de alto rendimiento, ofreciendo un excelente procesamiento de extrusión y una resistencia al impacto y a la tracción sobresaliente. Las películas exhiben buenas propiedades ópticas. Formolene FORMAX® L9 cumple con todos los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. según lo especificado en 21 CFR 177.1520, que cubre el uso seguro de artículos de poliolefina destinados al contacto directo con alimentos. Aplicaciones sugeridas: Empaque industrial Forros industriales Empaque de alimentos Forros de latas Bolsas de basura para consumidores Coextrusión

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Antioxidante Contacto Alimentario Aceptable Buena Resistencia al Impacto Buena Resistencia a la Rasgadura Comonómero de hexeno Alta resistencia Ópticos	- - - - - - -	- - - - - - -
Usos	Bolsas Embalaje de Alimentos Aplicaciones industriales Forros Embalaje	- - - - -	- - - - -
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH) FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Coextrusión Extrusión de Película	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.915 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.70 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	25 µm	0.9843 mil	-
Resistencia a la tracción		-	ASTM D882
	10.5 MPa	1522.9 psi	-
	10.5 MPa	1522.9 psi	-
	39.3 MPa	5699.99 psi	-
	34.5 MPa	5003.81 psi	-
Elongación a la tracción		-	ASTM D882
	670 %	-	-
	880 %	-	-
Impacto por caída de dardo	540 g	19.05 oz	ASTM D1709
Resistencia al desgarro Elmendorf		-	ASTM D1922
	470 g	16.58 oz	-
	650 g	22.93 oz	-
Temperatura de iniciación de sellado	103 °C	217.4 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.