Formolene® L62009H

Fabricante	Formosa Plastics Corporation	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Formolene® L62009H es una resina de grado película de uso general de baja densidad lineal fabricada utilizando tecnología de fase gaseosa. La resina exhibe una excelente tenacidad y resistencia cuando se reduce a calibres delgados. Formolene® L62009H cumple con todos los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. según lo especificado en 21 CFR 177.1520, que cubre el uso seguro de artículos de poliolefinas destinados al contacto directo con alimentos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante	-	-
Características	Uso general Alta resistencia Baja densidad Tenacidad Ultra Alta	- - - -	- - - -
Usos	Bolsas Uso general	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Forros Embalaje	- -	- -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Método de procesamiento	Coextrusión Extrusión de Película	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.95 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	25 µm	0.9843 mil	-
Resistencia a la tracción	32.8 MPa 24.0 MPa	- 4757.25 psi 3480.91 psi	ASTM D882 - -
Elongación a la tracción	520 % 780 %	- - -	ASTM D882 - -
Impacto por caída de dardo	160 g	5.64 oz	ASTM D1709
Resistencia al desgarro Elmendorf			ASTM D1922

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
		-	-
	400 g	14.11 oz	-
	630 g	22.22 oz	

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Brillo	33	-	ASTM D523
Opacidad	21 %	-	ASTM D1003

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Relación de soplado	2.5:1	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.