Formolene® 6620A

Fabricante	Formosa Plastics Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Formolene® 6620A es un copolímero de polipropileno diseñado y formulado para aplicaciones de moldeo por inyección que incluyen cubos, cajas y muebles. Contiene una combinación única de estabilizadores para un buen procesamiento y rendimiento a largo plazo en el uso final. Tiene un excelente equilibrio de rigidez y resistencia al impacto necesaria para aplicaciones exigentes. Formolene® 6620A cumple con todos los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. según se especifica en 21 CFR 177.1520, cubriendo el uso seguro de artículos de poliolefinas y componentes de artículos destinados a contacto directo con alimentos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Estabilizador no especificado	-	-
Características	Contacto Alimentario Aceptable Buena Resistencia al Impacto	- - -	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Buena Procesabilidad Buena Rigidez Copolímero de impacto	- -	
Usos	Contenedores Muebles Cubos	- - -	- - -
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH) FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Rockwell	95	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	21.4 MPa	3103.81 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	7.5 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	965 MPa	139961.67 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	43 J/m	- 0.8054 ft·lb/in	ASTM D256 -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	59 J/m 530 J/m	1.11 ft·lb/in 9.93 ft·lb/in	- -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	85.0 °C	185.0 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.