Formolon® 40

Fabricante	Formosa Plastics Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

F-40 es una resina dispersable de copolímero de cloruro de vinilo y acetato de vinilo con baja viscosidad de pasta, excelente estabilidad térmica y características de fusión rápida. F-40 se ha utilizado con éxito en espuma mecánicamente batida, respaldo sólido para alfombras, laminación, recubrimiento de tejidos, adhesivos para flocking, selladores y muchas otras aplicaciones.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero Dispersable Buena Estabilidad Térmica Baja Viscosidad	- - - -	- - - -
Usos	Adhesivos Respaldo de Alfombra Recubrimientos de tela Espuma	- - - -	- - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Laminados Selladores	- -	
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Recubrimiento Laminación	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Valor K	70.0	-	-
Contenido de acetato de vinilo	5.0 wt%	-	-
Viscosidad inherente	1.0	-	ASTM D1243
Viscosidad relativa	2.40	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Brookfield	5.50 Pa·s 8.50 Pa·s	- - -	- - -
Viscosidad Sever	9.00 Pa·s	-	-
Temperatura de gel	67 °C	152.6 °F	-
Extraíbles en metanol	1.6 %	-	ASTM D2222
			ASTM D3030

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Volátiles	0.30 %	-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.