YUNGSOX® PP 1120

Fabricante	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

YUNGSOX® PP 1120 es un material de homopolímero de polipropileno (PP Homopolímero). Está disponible en Asia-Pacífico. Atributos importantes de YUNGSOX® PP 1120 son: Clasificado contra llamas Buena rigidez Resistente al calor Homopolímero Aplicaciones típicas incluyen: Electrodomésticos Contenedores Aplicaciones de contacto con alimentos Aplicaciones domésticas

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E216959-229352	-	-
Características	Buena Rigidez Alta resistencia al calor Homopolímero	- - -	- - -
Usos	Electrodomésticos Contenedores de Alimentos	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Uso general Artículos para el hogar		
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Número de archivo UL	E216959	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133
Contracción de moldeo	1.3 to 1.7 %	-	Internal Method
Dureza Rockwell	110	-	ISO 2039-2

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	34.3 MPa	4974.8 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	300 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	1420 MPa	205953.96 psi	ISO 178
Impacto Izod con entalla	39 J/m	0.7305 ft·lb/in	ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	115 °C	239.0 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	155 °C	311.0 °F	ISO 306

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.