YUNGSOX® PP 1450D

Fabricante	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

YUNGSOX® PP 1450D es un material de Homopolímero de Polipropileno (PP Homopolímero). Está disponible en Asia-Pacífico. Atributos importantes de YUNGSOX® PP 1450D son: Buenas Estéticas Alto Flujo Homopolímero Resistente a la Deformación Aplicaciones típicas incluyen: Contenedores Partes de Ingeniería/Industriales Aplicaciones de Contacto con Alimentos

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Acabado Superficial Alto flujo Homopolímero Baja Deformación	- - - -	- - - -
Usos	Contenedores Partes de pared delgada	- -	- -
	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos			
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	45 g/10 min	-	ISO 1133
Contracción de moldeo	1.3 to 1.7 %	-	Internal Method
Dureza Rockwell	111	-	ISO 2039-2

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	39.2 MPa	5685.49 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	50 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	1570 MPa	227709.66 psi	ISO 178
Impacto Izod con entalla	29 J/m	0.5432 ft·lb/in	ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	120 °C	248.0 °F	ISO 75-2/A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	155 °C	311.0 °F	ISO 306

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.