YUNGSOX® PP 2020S

Fabricante	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

YUNGSOX® PP 2020S es un material de Polipropileno Homopolímero (PP Homopolímero). Está disponible en Asia-Pacífico. Atributos importantes de YUNGSOX® PP 2020S son: Claridad Ciclo de moldeo rápido Buenas estéticas Buena procesabilidad Homopolímero Aplicaciones típicas incluyen: Adhesivos/ Cintas Película Aplicaciones de contacto alimentario Empaque

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Ciclo de Moldeo Rápido Buena Procesabilidad Buena Acabado Superficial Alta claridad Homopolímero	- - - - -	- - - - -
Usos	Película biaxialmente orientada	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Embalaje de Alimentos Cinta		
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	3.0 g/10 min	-	ISO 1133
Contracción de moldeo	1.3 to 1.7 %	-	Internal Method
Dureza Rockwell	105	-	ISO 2039-2

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	34.3 MPa	4974.8 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	600 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	1230 MPa	178396.74 psi	ISO 178
Impacto Izod con entalla	49 J/m	0.9178 ft·lb/in	ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	113 °C	235.4 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	150 °C	302.0 °F	ISO 306
Temperatura de fusión	160 °C	320.0 °F	DSC

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	%	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.