YUNGSOX® PP 3354

Fabricante	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

YUNGSOX® PP 3354 es un material de Copolímero de Impacto de Polipropileno (Copolímero de Impacto de PP). Está disponible en Asia Pacífico. Los atributos importantes de YUNGSOX® PP 3354 son: Copolímero Alta Fluidez Resistente al Impacto. Las aplicaciones típicas incluyen: Contenedores Electrodomésticos Partes de Ingeniería/Industriales Aplicaciones de Contacto con Alimentos

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alto flujo Copolímero de impacto Resistencia al Impacto Media	- - -	- - -
Usos	Electrodomésticos Aplicaciones automotrices Contenedores Partes de pared delgada	- - - - -	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Caja de herramientas/ portátil		
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	35 g/10 min	-	ISO 1133
Contracción de moldeo	1.3 to 1.7 %	-	Internal Method
Dureza Rockwell	95	-	ISO 2039-2

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	24.5 MPa	3553.43 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	50 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	981 MPa	142282.28 psi	ISO 178
Impacto Izod con entalla	25 J/m 83 J/m	- 0.4682 ft·lb/in 1.55 ft·lb/in	ISO 180 - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	105 °C	221.0 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	140 °C	284.0 °F	ISO 306

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.