YUNGSOX® PP 5350T

Fabricante	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

YUNGSOX® PP 5350T es un material de Copolímero Aleatorio de Polipropileno (Copolímero Aleatorio de PP). Está disponible en Asia-Pacífico. Atributos importantes de YUNGSOX® PP 5350T son: Clasificado para Llamas Resistente a Productos Químicos Claridad Copolímero Alto Flujo Aplicaciones típicas incluyen: Contenedores Médico/Sanitarios Aplicaciones de Contacto con Alimentos Aplicaciones Domésticas

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E216959-100060470	-	-
Características	Buena resistencia química Alta claridad Alto flujo Copolímero aleatorio	- - - -	- - - -
Usos	Contenedores Artículos para el hogar		- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Partes de jeringa hipodérmica	- - -	
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520 USP Clase VI	- -	- -
Número de archivo UL	E216959	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	35 g/10 min	-	ISO 1133
Contracción de moldeo	1.3 to 1.7 %	-	Internal Method
Dureza Rockwell	98	-	ISO 2039-2

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	27.5 MPa	3988.55 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	200 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	932 MPa	135175.42 psi	ISO 178
Impacto Izod con entalla	69 J/m	1.29 ft·lb/in	ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	95.0 °C	203.0 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	125 °C	257.0 °F	ISO 306
Temperatura de fusión	146 °C	294.8 °F	DSC

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.